

Fiche technique



Thermo-Chanvre® PREMIUM

Autorisation	ETA 05/0037
Composants	83–87 % fibres de chanvre, 10–12 % fibres bi-constituantes, 3–5 % carbonate de sodium comme protection contre le feu
Masse volumique [kg/m ³]	EN 1602 30–42
Valeur mesurée de conductivité thermique λ [W/(m·K)]	EN ISO 10456 0,038
Résistance thermique R [m ² ·K/W] par épaisseur [mm]	0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Capacité thermique spécifique c [J/(kg·K)]	2300
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur μ	EN 12086 1-2
Résistance hydraulique [kPa·s/m ²]	EN 29053 3,0
Classement au feu	EN 13501-1 Classe européenne E
Température maximale d'installation [°C]	120
Test de moisissure	EN ISO 846 Bon résultat, aucune moisissure constatée
Tolérance à l'épaisseur	EN 823 -5% ou 5 mm, +20% ou 20 mm
Tolérance à la longueur et la largeur	EN 822 Longueur \pm 2%, Largeur \pm 1,5%
Absorption de l'eau	EN 12086 4,2 kg/m ²
Livré en	Panneaux ou rouleaux
Epaisseurs [mm]	30 – 220
Dimensions standard [mm]	Panneaux: 1200 x 625 1200 x 600 1200 x 580 (dimension ossature bois) 2400 x 1000 Rouleaux: Longueur 6000 – 10000 (dépend de l'épaisseur.) Largeurs de 625, 600 ou 580
Dimensions spéciales	A partir de 40 panneaux de même largeur, nous vous réalisons une fabrication sur mesure sans supplément de prix

Description:

- Isolant ayant obtenu l'Agrément Technique Européen (ATE-05/0037)
- Panneaux ou rouleaux d'isolation, composés de fibres de chanvre tressées
- Procédé de fabrication à sec
- Certifié écologique et matériau de construction naturel
- Energie utilisée dans la fabrication 100% renouvelable

Caractéristiques:

- Excellente protection contre le froid grâce à sa faible conductivité thermique
- Excellente protection contre la chaleur, l'été, grâce à sa capacité élevée de stocker et de réguler la chaleur
- Bonnes qualités d'isolation phonique
- Facile à couper avec le couteau Thermo-Chanvre® ou les scies égoïnes, bien adapté aux bricoleurs
- Effet de régulation de l'humidité par sa capacité d'absorption élevée

Domaines d'application:

- Isolation entre les chevrons
- Isolation sur les chevrons, entre les chevrons d'appui et contre chevrons
- Isolation sous les chevrons
- Isolation plafonds avec poutres en bois
- Isolation des murs intérieurs et extérieurs des constructions en ossature bois ou en supports bois
- Isolation des murs avec rails métalliques
- Isolation dans les constr. maçonnées
- Isolation extérieure des murs, avec une lame d'air

Renseignements généraux:

- Thermo-Chanvre® est à stocker et à travailler au sec
- A stocker verticalement
- Assurer une ventilation suffisante pendant la pose
- La pose se fait sans joints, avec un surdimensionnement de 20–30 mm de largeur de plus que l'intervalle entre les chevrons
- Fermer l'intervalle entre les chevrons rapidement après la pose



Hock GmbH & Co. KG

Boite postale 12 27 · D-86712 Nördlingen
Tel: +33 (0)8 20 00 80 30

www.thermo-chanvre.com

Cette fiche technique se base sur le niveau technique au moment de son impression et perdra sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Ceci est valable et en corrélation avec les autres documentations de HOCK GmbH & Co. KG. Veuillez respecter nos instructions de pose lors de l'installation. La réglementation nationale et le droit relatif aux constructions sont à respecter. La responsabilité de HOCK GmbH & Co. KG est à exclure. De même concernant les fautes d'impression et les changements ultérieurs des caractéristiques techniques.